

锁紧扭矩

A2 或 A4 不锈钢制的接触面/顶部支撑。

螺纹和顶部支撑的摩擦系数 $\mu_{ges} = 0.23$ 。

预紧力基于 0.2 % 屈服点 ($R_{p0.2} = 200 \text{ N/mm}^2$) 的 80%。

	摩擦系数 μ_{ges}	孔径 $\varnothing$ [mm]	应力断面 [mm ²]	预紧力 FV [N]	锁紧扭矩 MA [Nm]
M3	0,23	4,2	5,03	805	1,05
M4	0,23	4,2	8,78	1405	2,04
M5	0,23	5,2	14,2	2272	3,89
M6	0,23	6,2	20,1	3216	6,61
M8	0,23	8,2	36,6	5856	15,68
M10	0,23	10,2	58	9280	30,87
M12	0,23	12,2	84,3	13488	53,63
M16	0,23	16,2	157	25120	131,65